


PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

DISCOVERY MERCHANDISING



Catalogo **DISCOVERY**



Ark Kit S **DISCOVERY**



Ark Kit L **DISCOVERY**

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie naturale e lappata <i>Natural and semipolished surface</i>											Superficie naturale <i>Natural surface</i>			
Spessore <i>Thickness</i>	Durezza della superficie <i>Hardness of the surface</i>	Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	Carico di rottura <i>Modulus of rupture</i>	PEI Resistenza all'abrasione superficiale <i>Resistance to surface abrasion</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Resistance to thermal shock</i>	Resistenza al cavillo <i>Crazing resistance</i>	Cessione Piombo Cadmio <i>Emission Lead Cadmium</i>	Conducibilità Termica <i>Electrical Conductivity</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Coefficiente dinamico di frizione <i>Dynamic coefficient of friction</i>	Resistenza chimica <i>Chemical resistance</i>	Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>		
	E.N. 101	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137	ISO 10545-13	DIN 51130 DIN 51097		
							Pb/Cd	CT						
10 mm	MOHS 5	< 0.5 % B1a	43 N/mm ²	Naturale <i>Natural</i> 5	Lappato <i>Semipolished</i> 4	Garanzia <i>Guaranteed</i>	Garanzia <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garanzia <i>Guaranteed</i>	Naturale <i>Natural</i> 0,44	Lappato <i>Semipolished</i> 0,50	GA (V) GLA (V) GHA (V)	R10 A



Expo Step **DISCOVERY B**



Expo Step **DISCOVERY A**